



# LA PIETRA COMPATTATA

## Verwerkingsvoorschrift (Indoor/ In-Pietra)

La Pietra Compattata (LPC) is een fabrikant van CO<sub>2</sub>-neutrale natuursteentegels en bricks. De producten worden gemaakt van natuursteengranulaat afkomstig van reststromen graniet, kwarts en porfier.

Deze natuurproducten van LPC dienen volgens onderstaand voorschrift verwerkt te worden.

### Algemeen

- De La Pietra Compattata (LPC) producten dienen geïnstalleerd worden op een stabiele en droge ondergrond, schoon en vrij van onregelmatigheden of stoffen die de hechting van de lijm kunnen verminderen. Raadpleeg indien nodig uw adviseur of leverancier van de verwerkingsmaterialen en de algemene richtlijnen.
- Dilatievoegen/uitzettingsvoegen moeten ongeveer om de 3/4 strekkende meter worden aangebracht en in ieder geval op punten die door de architect of de bouwopzichter zijn aangegeven.
- De producten kunnen op maat gemaakt worden met een haakse slijper of waterzaag met diamantschijf.
- Bewaar LPC producten op een droge, afgedekte en vorstvrije plaats.

### Verwerking

- Afhankelijk van de afmeting en de toepassing (wand of vloer) brengt men met een lijmkam met een geschikte vertanding een lijm aan geïmpregneerd als **C2 TE S1**. (Bijv. Cobra CTA140 of Sopro FF450)
  - Gebruik voor het leggen van grote afmetingen (**zijde 67,2 cm en 50,5 cm**) een **sneldrogende lijm geïmpregneerd als C2 FT S1**. (Bijv. Cobra CTA150 of Sopro FKM5555)
- Verlijm de grote formaten met de Buttering Float methode.
- Volg de instructies van de fabrikant/leverancier van de verwerkingsmaterialen m.b.t. de verwerking, de juiste lijmkamvertanding en het toepassingsgebied.

### Voegen

- De producten van La Pietra Compattata (indoor) zijn reeds behandeld/geïmpregneerd waardoor behandeling voorafgaand aan het voegen niet nodig is. Wel dient men de algemene richtlijnen vanuit de leverancier van het voegmateriaal in acht te nemen.
  - Voorafgaand aan het voegen reinigen kan uitsluitend met neutraal schoonmaak product (geen zuurhoudende producten gebruiken). (Bijv. Moeller R155 of Pietracleaner)
  - Voor het voegen dient een fijnkorrelige, cementgebonden voegmiddelen **zonder toevoegingen** worden gebruikt. Het voegmateriaal ontwikkeld door LPC en afgestemd op de producten, is uitermate geschikt en kan geleverd worden in alle kleuren uit het overzicht van de collectie Cromie. (Andere opties zijn bijv. Mapei Ultracolor, Cobra CGM300 of Sopro DF10 Design)
  - **Verdeel het voegmiddel over max. 0.5 vierkante meter** en zorg ervoor dat de hele steen wordt ingesmeerd. Vervolgens emulgeren\* met een traditionele spons of Scotch-Brite (white) waarbij het overtollige voegmiddel wordt verwijderd; na het emulgeren onmiddellijk schoonmaken en ervoor zorgen dat het water regelmatig wordt verversd.
- (\*emulgeren; de opgedroogde sluis los poetsen met een draaiende beweging met zo min mogelijk water)



### **Behandelen en beschermen**

Neem na het voegen de laatste vervuiling en sluier weg met een neutraal schoonmaakmiddel.

Bijv. PietraCleaner of Moeller R155. **Gebruik nooit zure of alkalische detergenten**

Wanneer de vloer volledig droog is, dient de vloer behandeld te worden met het standaard meegeleverde CERAMATT (goed schudden voor gebruik). Gelijkmatig aan te brengen met een schuimroller of microvezeldoek (pluisvrij).

### **Regulier onderhoud**

Gebruik voor de reguliere schoonmaak PietraCleaner (of een ander standaard neutraal schoonmaakmiddel bijv. Moeller R155) verdund volgens de instructies op het etiket.

Gebruik in geval van achtergebleven vlekken van bijv. wijn, tomaat of koffie een vlekkenverwijderaar (bijv. PIETRASTAIN). **Gebruik nooit zure of alkalische reinigingsmiddelen (bleekmiddel, ammoniak, diverse ontvetters), maar alleen neutrale detergenten/ reinigingsmiddel.**

### **Behoud van de behandeling/ periodiek onderhoud**

Wanneer er tijdens het reguliere onderhoud een grotere en langdurigere bevochtiging optreedt op de vloer (donkere zones), breng dan opnieuw een laag CERAMATT aan. (Of bijv. Moeller S234)

Voor een optimale en langdurige bescherming reinig periodiek (afhankelijk van gebruiksintensiteit om de 1-2 maanden) de vloer met warm water en CERAMATT of Moeller P324.

### **Extra service**

Voor vragen, aanvullend advies of bij opmerkingen raadpleeg onze vertegenwoordigers via

[www.kerastone.nl](http://www.kerastone.nl)

### **KeraStone BV**

Wattstraat 19  
3771 AG Barneveld

T [+31 \(0\)342 413 414](tel:+31(0)342413414)  
E [verkoop@kerastone.nl](mailto:verkoop@kerastone.nl)



### *\*Disclaimer*

*De producten van La Pietra Compattata (indoor) dienen conform de hier benoemde verwerkingsvoorschriften te worden verwerkt. Indien deze voorschriften niet volledig in acht worden genomen, kan dat gevolgen hebben voor het beoogde eindresultaat. Er kunnen geen reclamaties worden geaccepteerd indien men afwijkt van deze verwerkingsvoorschriften. De professionele verwerker is en blijft verantwoordelijk voor het eindresultaat.*