

LA PIETRA COMPATTATA

Verwerkingsvoorschrift

(Indoor / In-Pietra)

La Pietra Compattata (LPC) is een fabrikant van CO2-neutrale **natuursteentegels / bricks**. Deze natuurproducten van LPC dienen vakkundig en volgens onderstaand voorschrift verwerkt te worden.

Algemeen

- Ondergrond: stabiel, droog, scheurvrij en vrij van onregelmatigheden. Raadpleeg bij twijfel uw adviseur.
- Respecteer dilatatie- en uitzettingsvoegen.
- Bewaar op een droge, afgedekte en vorstvrije plaats.
- Controleer voor plaatsing op optische defecten.
- Onbehandeld materiaal is gevoelig voor vervuiling – breng CERAMATT zo snel mogelijk aan na verwerking. Bij verdere bouwwerkzaamheden afdekken met dampdoorlatend folie.
- Volg de instructies van de fabrikant voor lijmkamvertanding en toepassing.
- Meng tegels uit meerdere dozen voor gelijkmatige kleurverdeling.

Verwerking

- Afhankelijk van de afmeting en de toepassing (wand of vloer) brengt men met een lijmkam met en geschikte vertanding een lijm aan geclassificeerd als **C2 TE S1**. (Bijv. Cobra CTA140 of Sopro FF450)
- Gebruik voor het leggen van grote afmetingen (**zijde 67,2 cm en 50,5 cm**) een **sneldrogende lijm geclassificeerd als C2 FT S1**. (Bijv. Cobra CTA150 of Sopro FKM5555). Verlijjm de grote formaten met de Buttering Float methode.

Voegen

- **Verdeel het voegmiddel (hele steen insmeren) over max. 0.5 vierkante.** Vervolgens emulgeren en onmiddellijk schoonmaken en het water regelmatig wordt verversen. (*emulgeren; de opgedroogde sluier los poetsen met een draaiende beweging met zo min mogelijk water).
- LPC-producten hebben een natuurlijke porositeit waardoor voegmiddel kan hechten aan het oppervlak. Bij een contrasterende voegkleur wordt aanbevolen voorafgaand aan het voegen een extra laag CERAMATT aan te brengen.
- Gebruik de Più grouts van LPC is een fijnkorrelig, cementgebonden voegmiddel **zonder toevoegingen**. (Alternatieven: Mapei Ultracolor, Cobra CGM300 of Sopro DF10 Design.)

Behandelen en beschermen

- Nadat alle voeg- en lijmresiduen volledig zijn verwijderd van het oppervlak met Pietracleaner, dient u minimaal 48 uur te wachten totdat de lijm en voegmortel volledig zijn opgedroogd.
- Behandel de vloer 2x met CERAMATT (na ca. 4 uur kan de 2^e laag aangebracht worden) CERAMATT goed schudden voor gebruik en gelijkmatig aanbrengen met een blokkwast, of fijne vacht / schuimroller.
- CERAMATT is na ca. 24 uur volledig ingewerkt. Gedurende deze periode het oppervlak niet belasten of afdekken.

Regulier onderhoud

- Gebruik voor regulier onderhoud/schoonmaak PietraCleaner (of een ander standaard neutraal schoonmaakmiddel bijv. FILA Cleaner Pro**) verdund volgens de instructies op het etiket.
- Gebruik in geval van achtergebleven vlekken van bijv. wijn, tomaat of koffie een vlekkenverwijderaar PIETRASTAIN (of FILA SR95**).
- **Gebruik nooit zure of alkalische reinigingsmiddelen (bleekmiddel, ammoniak, diverse ontvetters), maar alleen neutrale detergenten / reinigingsmiddel.**

Behoud van de behandeling / periodiek onderhoud

- Wanneer er tijdens het reguliere onderhoud een grotere en langdurigere bevochtiging optreedt op de vloer (donkere zones), breng dan opnieuw een laag CERAMATT aan.
- Voor een optimale en langdurige bescherming reinig periodiek en na een reguliere schoonmaakbeurt met Pietracleaner, met schoonwater en een paar dopjes CERAMATT. (2-3 dopjes/5L) (afhankelijk van gebruiksintensiteit om de 1-2 maanden)

*De onderhoudsmiddelen voor La Pietra Compattata zijn verkrijgbaar bij KeraStone.

** KeraStone adviseert het gebruik van de door La Pietra Compattata voorgeschreven producten. In de praktijk worden daarnaast ook alternatieve producten toegepast, waaronder producten van FILA. Deze producten zijn niet getest door La Pietra Compattata op hun producten.

Extra service

Voor vragen, aanvullend advies of bij opmerkingen raadpleeg onze vertegenwoordigers via www.kerastone.nl of bel naar 0342 – 413 414.

KeraStone BV
Wattstraat 19
3771 AG Barneveld

T [+31 \(0\)342 413 414](tel:+3120342413414)
E verkoop@kerastone.nl



Disclaimer

De producten van La Pietra Compattata (indoor) dienen conform de hier benoemde verwerkingsvoorschriften te worden verwerkt. Indien deze voorschriften niet volledig in acht worden genomen, kan dat gevolgen hebben voor het beoogde eindresultaat. Er kunnen geen reclamaties worden geaccepteerd indien men afwijkt van deze verwerkingsvoorschriften. De professionele verwerker is en blijft verantwoordelijk voor het eindresultaat